



AC300

ZÁKLADNÍ BROUSITELNÁ BARVA

(PRIMER)

řady EUROSPRAY

Barevné odstíny: V odstínech dle platné ceníkové nabídky.

Použití: EUROSPRAY ZÁKLADNÍ BROUSITELNÁ BARVA je rychleschnoucí univerzální základní brousitelná barva, která podkladu zajišťuje antikorozní ochranu i ochranu vůči vlhkosti. ZÁKLADNÍ BARVA má výborné výsledky při aplikaci na kovové i na dřevěné povrchy jak v interiéru, tak i v exteriéru. Barva uzávěru imituje barvu obsahu.

Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s požívatiny, krmivem, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Příprava podkladu: Pro přípravu podkladu použijte kvalitní čisticí prostředky, odstraňte všechny nečistoty, vosk, mastnotu. Povrch musí být čistý a suchý. Před použitím barvy zdrsňte povrch smirkovým papírem. Zakryjte všechna místa, která nejsou určena k nástřiku. Surový kov, dřevo a jakýkoliv neošetřený povrch je vhodné upravit základní vrstvou EUROSPRAY ZÁKLADNÍ BROUSITELNÁ BARVA.

Návod k použití: Před prací obsah dózy alespoň po dobu 1 minuty silně protřepejte (musí být slyšet kuličky uvnitř dózy, které napomáhají k dokonalému promíchání) a před aplikací krátce prostříknete. Stříkejte venku nebo v dobře větrané místnosti. Optimální teplota podkladu a okolí je 21-27 °C. Doporučujeme stříkat ze vzdálenosti 25-30 cm od povrchu ve slabých vrstvách rovnoměrným křížovým nástřikem. Mezi jednotlivými nástřiky nechte proschnout alespoň 5 minut. Nenanášejte nadměrné množství, které by mohlo způsobit stékání nebo rozbíhání nátěru. Celkovou vrstvu nechte schnout minimálně 30 minut, po této době je možno aplikovat již VRCHNÍ BARVY řady EUROSPRAY. Mokrým nebo suchým skelným papírem lehce očistěte. Prach a částičky skelného papíru odstraňte čistým hadrem. Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříknete zbytek hmoty z ventilku. Pokud se ventil během aplikace ucpe, odstraňte trysku a vyčistěte jej. K čištění nepoužívejte špendlík, ani jiné ostré předměty.

Teoretická vydatnost: cca 2-2,5 m² v jedné vrstvě u 500 ml dózy

Balení: Dle aktuální nabídky, 500 ml.

Skladovatelnost: Při teplotách 5-25 °C po dobu trvání záruční doby uvedené na obale.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**

Extremně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Dráždí kůži.



Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po

spotřeba výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 9/2015

