



AC610 VRCHNÍ BARVA akrylátová barva, lesk, mat řady COLORSPRAY

Barevné odstíny: V odstínech RAL, dle platné ceníkové nabídky.

Použití: COLORSPRAY VRCHNÍ BARVA je univerzální akrylátová rychleschnoucí lesklá (matná) barva, pro vnitřní i venkovní použití, zajišťující výbornou odolnost vůči atmosférickým vlivům a UV záření, nežloutne. COLORSPRAY VRCHNÍ BARVA je nabízena ve vybraných RAL odstínech a vyznačuje se vysokou kryvostí, stálostí a přilnavostí na řadu podkladů. Barva je vhodná na kov (železo, mosaz, hliník), ABS plasty (bez PP), dřevo, keramiku, kámen, sklo a papír.

Patentovaný bezpečnostní uzávěr „odolný dětem“, kde odstín uzávěru imituje barvu obsahu.

Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Přednosti:

- rychleschnoucí
- vysoká odolnost povětrnosti
- vysoká kryvost
- vysoká odolnost UV záření, stálé a nežloutnoucí odstíny
- univerzální použití
- na jakýkoliv kovový, dřevěný povrch
- na vybrané plasty
- na zdivo, kámen, omítky, papír

Příprava podkladu: Povrch musí být suchý, čistý, zbavený mastnoty a neporušený. Odstraňte veškerou rez z kovů. Povrch, který má být nástříkán, musí mít stejnou teplotu jako sprej i okolní vzduch, aby se předešlo problémům s přilnavostí a konečnou úpravou. Před použitím zdrsňte povrch smirkovým papírem. Zakryjte všechna místa, která nejsou určena k nástříku. Surový kov, případně dřevo doporučujeme nejdříve upravit základní barvou např. COLORSPRAY ZÁKLADNÍ BARVA. Neaplikujte na syntetické barvy. V případě použití na plasty, vybrané druhy, ne PP, použijte nejdříve EUROSpray ZÁKLADNÍ BARVA NA PLASTY. Pro vyšší přilnavost k hliníku lze použít EUROSpray PROMOTOR PŘILNAVOSTI NA KOV. Tyto speciální spreje musí zasychat 24 hodin, až poté je lze přestříkat.

Návod k použití: Sprej před použitím 2 minuty silně protřepávejte. Proved'te stříkací test na samostatném povrchu. Stříkejte ze vzdálenosti 20-25 cm, v tenkých vrstvách křížovým nástříkem, s intervalem 3-5 minut mezi jednou a druhou vrstvou. Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříkněte zbytek hmoty z ventilku. Stříkejte venku nebo v dobře větrané místnosti. Používejte při teplotě 10-25 °C a max. vlhkosti vzduchu 60 %. Nenanásejte nadměrné množství, které by mohlo způsobit stékání nebo rozbíhání vrstvy. Při stříkání používejte vhodné osobní ochranné prostředky (rukavice, brýle a masky).

Vlastnosti nátěrové hmoty, nástříku:

Zasychání	bezprašné	10 minut
	na dotek	20 minut
	celkové zaschnutí	24 hodin

Vlastnosti zasklého nátěru (po úplném vyzrání):Lesk, číslo lesku [GU] (geometrie 60 °) lesk
matmin. 85
5-10**Teoretická vydatnost:** cca 2 m² v jedné vrstvě u 400 ml plnění.**Záruční doba:** 10 let od data výroby, uvedeného na spodní straně dózy.**Balení:** Dle aktuální nabídky, náplň 400 ml, celkový objem 520 ml.**Skladovatelnost:** Doporučená teplota při skladování je 5-20 °C. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.**Zneškodňování:** Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.**Klasifikace výrobku:**Signální slovo: **nebezpečí****H věty:**

H222	Extremně hořlavý aerosol.
H229	Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315	Dráždí kůži.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti, podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamací barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 11/2023