



# AC704

## ZÁKLAD ZINKOVÝ 98 HEAVY

### základní antikorozi barva s vysokým obsahem zinku, mat řady EUROSPRAY

**Barevné odstíny:** V zinkově šedém odstínu, dle platné ceníkové nabídky.

**Použití:** EUROSPRAY ZÁKLAD ZINKOVÝ 98 HEAVY je matná zinkově šedá rychleschnoucí antikorozi základní barva, s vysokým obsahem zinku, k ošetření oceli v exteriéru i interiéru. Tloušťka zinkového povlaku je zde až o 30% vyšší než u podobných komerčních barev. Vzhled nástřiku imituje zinkování „za studena“ a lze jej použít také jako jednovrstvou barvu 3v1, (základ a vrch současně). ZÁKLAD ZINKOVÝ 98 HEAVY se vyznačuje velmi vysokou antikorozi odolností vůči povětrnostním vlivům, vodě, benzínu, a odolává vysoké teplotě (dlouhodobě 300 °C, krátkodobě až 600 °C). Účinně chrání kovové nádrže, pylony, konstrukce, svařované spoje, rošty apod. Ošetřené kovové díly lze řezat nebo svařovat. Úplné zaschnutí do 24 hodin,

Patentovaný bezpečnostní uzávěr „odolný dětem“, kde barva víčka zobrazuje odstín obsahu spreje.

Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

#### Přednosti:

- pro náročnou antikorozi povrchovou úpravu, jako základ
- případně lze použít i jako jednovrstvou barvu 3v1 (základ + vrch)
- vysoká odolnost povětrnosti, vodě, benzínu
- dlouhodobá odolnost teplotě až 300 °C, krátkodobá až 600 °C
- rychleschnoucí
- vzhled zinkování za studena, zinkově šedý
- ocelový povrch ošetřený tímto sprejem lze řezat nebo svařovat
- pro exteriér i interiéru

**Příprava podkladu:** Povrch musí být suchý, čistý, zbavený mastnoty a neporušený. Odstraňte veškerou rez z kovů. Povrch, který má být nástřikán, musí mít stejnou teplotu jako sprej i okolní vzduch, aby se předešlo problémům s přilnavostí a konečnou úpravou. Před použitím zdrsňte povrch smirkovým papírem. Zakryjte všechna místa, která nejsou určena k nástřiku. Neaplikujte na syntetické barvy. V případě požadavku na přestřík, barevné provedení, je možno přestříkat např. EUROSPRAY VRCHNÍ BARVA.

**Návod k použití:** Sprej před použitím 2 minuty silně protřepávejte. Proved'te stříkáci test na samostatném povrchu. Stříkejte ze vzdálenosti 20-25 cm, v tenkých vrstvách křížovým nástřikem, s intervalem 3-5 minut mezi jednou a druhou vrstvou. Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříkněte zbytek hmoty z ventilku. Stříkejte venku nebo v dobře větrané místnosti. Používejte při teplotě 10-25 °C a max. vlhkosti vzduchu 60 %. Nenanášejte nadměrné množství, které by mohlo způsobit stékání nebo rozbíhání vrstvy. Při stříkání používejte vhodné osobní ochranné prostředky (rukavice, brýle a masky).

**Vlastnosti nátěrové hmoty, nástřiku:**

Zasychání	bezprašné	10 minut
	na dotek	20 minut
	celkové zaschnutí	24 hodin

**Vlastnosti zaschlého nátěru (po úplném vyžrání):**

Lesk, číslo lesku [GU] (geometrie 60 °) mat	3-8
---	-----

**Teoretická vydatnost:** cca 1,5-2 m<sup>2</sup> v jedné vrstvě u 400 ml plnění.

**Záruční doba:** 10 let od data výroby, uvedeného na spodní straně dózy.

**Balení:** Dle aktuální nabídky, náplň 400 ml, celkový objem 520 ml.

**Skladovatelnost:** Doporučená teplota při skladování je 5-20 °C. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

**Zneškodňování:** Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

**Klasifikace výrobku:**

Signální slovo: **nebezpečí**

**H věty:**

H222	Extrémně hořlavý aerosol.
H229	Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315	Dráždí kůži.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti, podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 11/2024