



AC760

TMEL STŘÍKACÍ

akrylátový univerzální brousitelný tmel

řady EUROSPRAY

Barevné odstíny: V odstínu, dle platné ceníkové nabídky.

Použití: EUROSPRAY TMEL STŘÍKACÍ je šedý rychleschnoucí univerzální akrylátový stříkací tmel, určený především na kovové, případně na stabilní dřevěné nebo plastové povrchy, pro použití v interiéru i exteriéru. TMEL STŘÍKACÍ má výbornou plnicí schopnost (sjednocuje jemné škrábance a nedokonalosti) a poskytuje velmi hladký a odolný povrch (po velmi jemném broušení), který vytváří ideální podklad pod finální nástřik. Velké uplatnění má TMEL STŘÍKACÍ při nástřiku karosérií automobilů a motocyklů. Úplné zaschnutí do 24 hodin. Pro finální nástřik je možno použít např. EUROSPRAY VRCHNÍ BARVA nebo EUROSPRAY BARVA AUTO AKRYLÁTOVÁ.

Patentovaný bezpečnostní uzávěr „odolný dětem“, kde barva víčka zobrazuje odstín obsahu spreje.

Výrobek neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu. Sprej nesmí být použit k povrchové úpravě výrobků, které přicházejí do přímého styku s poživatinami, krmivem, pitnou vodou, ani k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Přednosti:

- vyrovnání jemných nerovností
- velmi hladký povrch
- rychleschnoucí
- dobře brousitelný
- univerzální použití (kov, dřevo případně plast)
- především na karoserie

Příprava podkladu: Povrch musí být suchý, čistý, zbavený mastnoty a nepoškozený. Odstraňte veškerou rez z kovů. Povrch, který má být nástřikán, musí mít stejnou teplotu jako sprej i okolní vzduch, aby se předešlo problémům s přilnavostí a konečnou úpravou. Zakryjte všechna místa, která nejsou určena k nástřiku. Neaplikujte na syntetické barvy. V případě aplikace na plast použijte nejdříve EUROSPRAY ZÁKLAD NA PLASTY. Pro vyšší přilnavost na hliník použijte nejdříve EUROSPRAY PROMOTOR PŘILNAVOSTI NA KOV. K vyrovnání základních (hrubších) nerovností povrchu použijte nejdříve EUROSPRAY PLNÍČ ZÁKLADNÍ. Toto je postup pro dosažení velmi kvalitního povrchu, např. pro karoserie automobilů. Před přelakováním obruste jemným brusným papírem. Pro přelakování je možno použít např. EUROSPRAY VRCHNÍ BARVA nebo EUROSPRAY BARVA AUTO AKRYLÁTOVÁ.

Návod k použití: Sprej před použitím 2 minuty silně protřepávejte. Proveďte stříkací test na samostatném povrchu. Stříkejte ze vzdálenosti 20-25 cm, v tenkých vrstvách křížovým nástřikem, s intervalem 3-5 minut mezi jednou a druhou vrstvou. Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru a odstříkněte zbytek hmoty z ventilku. Stříkejte venku nebo v dobře větrané místnosti. Používejte při teplotě 10-25 °C a max. vlhkosti vzduchu 60 %. Nenanásejte nadměrné množství, které by mohlo způsobit stékání nebo rozbíhání vrstvy. Při stříkání používejte vhodné osobní ochranné prostředky (rukavice, brýle a masky).

Vlastnosti nátěrové hmoty, nástřiku:

Zasychání	bezprašné	10 minut
	na dotek	20 minut
	celkové zaschnutí	24 hodin

Vlastnosti zaschlého nátěru (po úplném vyžrání):

Lesk, číslo lesku [GU] (geometrie 60 °) mat	cca 15
---	--------

Teoretická vydatnost: cca 1,5-2 m² v jedné vrstvě u 400 ml plnění.

Záruční doba: 10 let od data výroby, uvedeného na spodní straně dózy.

Balení: Dle aktuální nabídky, náplň 400 ml, celkový objem 520 ml.

Skladovatelnost: Doporučená teplota při skladování je 5-20 °C. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě určeném obcí.

Klasifikace výrobku:

Signální slovo: **nebezpečí**

**H věty:**

H222	Extrémně hořlavý aerosol.
H229	Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315	Dráždí kůži.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.

Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku.

„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti, podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy.“

Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.

„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní smlouvy.“

Marketing, 11/2024